

RAFFAELLO

Fondo acrilico-poliuretanico bicomponente

- ✓ Alta copertura
- ✓ Ottima tonalizzazione (simile a prodotti a solvente)
- ✓ Consigliato per il trattamento di grandi superfici

Cod. FO3500



Fondo bicomponente acrilico-poliuretanico all'acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. Intensifica il colore del legno con un effetto molto simile ai prodotti a solvente, e consente di ottenere finiture a poro chiuso. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento dell'ipè lapacho e dei legni tropicali. Può essere applicato a rullo, pennello e a spatola, ed è idoneo alla sovrapplicazione con tutte le nostre finiture all'acqua. RAFFAELLO è esente da N-metil pirrolidone e N-etil pirrolidone.

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare accuratamente le polveri prodotte. Miscelare accuratamente RAFFAELLO con IDRO 2 nel rapporto indicato, e attendere per 15 min. prima di applicare.

Cicli consigliati:

- 1 mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 2° mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 2 mani a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che non alzano il pelo).
- 1 mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 2 mani di finitura all'acqua.

Prima di applicare la finitura, si consiglia di eseguire sempre un'accurata carteggiatura del fondo con abrasivi grana 150÷180, e di eliminare perfettamente la polvere prodotta.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C con umidità relativa fra il 35 e l' 80%.
- Accertarsi di avere incorporato correttamente l'induritore nel fondo (si verifica un incremento di viscosità).
- Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti.
- Su legni tropicali è opportuno eseguire una prova preliminare prima di procedere all'applicazione.
- Per migliorare la penetrazione su legni grassi o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere al fondo il nostro DILUENTE GRIP in misura non superiore al 5%.
- Per accelerare la carteggiabilità della prima mano e/o per ridurre la tonalizzazione del legno, è consigliabile diluire la prima mano con il 5% di ACQUA BLU.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Rapporto d'impiego in volume (con IDRO 2)	5:1
Viscosità	20" ± 2" F4
Viscosità del fondo catalizzato (5:1) con IDRO 2	45" ± 10" F4
Peso specifico	1.04 ± 0.01
pH	7.5 ± 0.5
Durata della miscela catalizzata	2 Ore
Essiccazione fuori polvere	60 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	6 / 24 ore
Carteggiatura dopo	24 ore
Essiccazione completa	6-8 giorni
Resa media per mano	8-12 m²/litro
Diluizione	ACQUA BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
VOC	13.5 %
Contenuto VOC g/litro	138 g/l
Massimo VOC consentito (cat. j BA pitture bicomponenti ad alte prestazioni)	140 g/l

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.