

# FONDO ARTIC 2K

## Fondo acrilico-poliuretano bicomponente

- ✓ Alta copertura
- ✓ Mantiene il colore naturale del legno
- ✓ Consigliato per il trattamento di grandi superfici

Cod. FO3600



Fondo bicomponente acrilico-poliuretano all'acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. Grazie al suo alto residuo secco e alla sua eccezionale copertura permette di ottenere finiture a poro chiuso, conservando l'originale tonalità del legno. È idoneo per il trattamento di tutte le specie legnose più usate (anche legni esotici). Può essere sovrapplicato con tutte le finiture bicomponenti all'acqua Carver.

FONDO ARTIC 2K è esente da N-metil pirrolidone e N-etil pirrolidone.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Levigare la superficie eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente e usare per l'eventuale stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l'ultimo abrasivo (si consiglia una rete grana #120) rimuovere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico.

## APPLICAZIONE

- Agitare la tanica di FONDO ARTIC 2K per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo, versare il fondo nel recipiente usato per l'applicazione, quindi aggiungere l'indurente Idro2 nel rapporto 10:1 versandolo a filo e mescolandolo accuratamente. Attendere 15 minuti prima dell'applicazione, per consentire la loro pre- reazione.
- Applicare il prodotto in mano abbondante a rullo (si consiglia l'utilizzo di uno dei nostri rulli MONACO o POSEIDONE), a pennello o a spatola.

Con FONDO ARTIC 2K si consiglia di eseguire uno dei seguenti cicli:

- 1 mano di FONDO ARTIC 2K e 1 mano di finitura bicomponente all'acqua, carteggiando prima dell'applicazione della finitura con rete grana #180-220 e avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere.
- 2 mano di FONDO ARTIC 2K (senza carteggiatura intermedia ma rispettando i tempi di sovrapplicazione) e 1 mano di finitura all'acqua (tra quelle sopra indicate), carteggiando prima dell'applicazione della finitura con rete grana #180-220 e avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere. Questo ciclo è adatto soprattutto su legni che non alzano il pelo.
- 1 mano di FONDO ARTIC 2K e 2 mani di finitura all'acqua bicomponente, carteggiando sempre tra ogni mano applicata con rete grana #180-220 e avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere prodotta.

## AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra 35% e il 75%.

- Attenersi alle rese consigliate.
- Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti.

## DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Rapporto miscela in volume con IDRO2 | 10:1                   |
| Viscosità                            | 35" F4 ± 2" F4         |
| Viscosità del fondo catalizzato      | 40" F4 ± 2" F4         |
| Peso specifico                       | 1.03                   |
| pH                                   | 8.5                    |
| Durata utile della miscela           | 2 ore                  |
| Essiccazione fuori polvere           | 30 minuti              |
| Sovraverniciatura dopo/entro         | 3/24 ore               |
| Carteggiatura dopo                   | 3 ore                  |
| Essiccazione completa                | 5-6 giorni             |
| Resa media per mano                  | 8-12 m <sup>2</sup> /l |
| Diluizione                           | Acqua                  |
| Massima diluizione consigliata       | 10%                    |
| Pulizia attrezzi                     | IDROCLEANER            |

**Teme il gelo!**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti**

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.