

COLORHIT

Impregnante colorato concentrato per legno

Cod. MO5100XX

Impregnante acrilico concentrato all'acqua per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambienti interni ed esterni. Protegge il manufatto trattato dall'acqua e dalla radiazione UV ed è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua per interni ed esterni.

COLORHIT è disponibile in varianti diverse colorate. Tutte le varianti sono miscibili fra loro.



MORDENZATURA DEL LEGNO IN INTERNO

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere, e procedere scegliendo una delle seguenti modalità:

- Applicare a rullo o pennello tre mani di finitura addizionata con 2-5% di COLORHIT colorato, seguendo indicazioni e modalità applicative della finitura che si sceglie di utilizzare.
- Applicare una mano di COLORHIT puro o diluito con massimo il 20% acqua. **Senza carteggiare** applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, facendo attenzione a non sfondare il film, e applicare una seconda mano di finitura. (Questo ciclo non è consigliabile su grosse superfici e in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa, in quanto viene ridotto notevolmente il tempo aperto per l'applicazione).

Nel caso di applicazione di COLORHIT bianco con questa modalità si consiglia di applicare come prima mano Fondo 300 o Fast, carteggiare con grana 180÷220 e successivamente procedere con il ciclo sopra descritto.

TRATTAMENTO DI SERRAMENTI E MANUFATTI IN LEGNO PER ESTERNI

Levigare il supporto con grana 120÷150, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere, e procedere all'applicazione di COLORHIT:

- Applicare a pennello, tampone o spugna una mano di COLORHIT colorato. Rispettando le tempistiche indicate applicare una seconda ed eventualmente una terza mano di COLORHIT neutro o colorato. Se si necessita una carteggiatura si consiglia l'utilizzo di pad abrasivi (consigliato AVF).
- **Nel caso di applicazione di COLORHIT bianco in esterno su legni scuri/esotici si consiglia di applicare come prima mano COLORHIT NEUTRO e successivamente procedere con il ciclo sopra descritto.**

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- Per l'applicazione su legno in esterno non è consigliabile fare cicli con solamente COLORHIT NEUTRO.
- **COLORHIT non è adatto per il trattamento di decking.**

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	20" F4 ± 4" F4
Peso specifico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	3 / 24 ore
Essiccazione completa	5 - 10 giorni
Resa media per mano (a spugna o tampone)*	15 - 20 m²/l
Resa media per mano (a pennello o spruzzo)*	10 - 15 m²/l
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	100 %
VOC %	6% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	70 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)	130 g/l

* in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.