

XYLOBLOCK™

Primer poliuretano monocomponente

- ✓ Specifico per pavimenti in legno parzialmente distaccati
- ✓ Alto potere fissante
- ✓ Incolore, con ridotto impatto olfattivo
- ✓ Pronto all'uso, non necessita di diluizione

Cod. S07585

Primer monocomponente poliuretano igroindurente a bassa percezione odorosa per la ristrutturazione e il fissaggio di elementi scricchiolanti e parti di pavimenti in legno parzialmente distaccati dal sottofondo. **XYLOBLOCK™ è completamente esente da materie prime sospette cancerogene e nella parte di etichettatura relativa alla sicurezza non riporta la frase di rischio H351 (sospettato di provocare il cancro).** Pronto all'uso, non necessita di diluizione. Il suo odore non fastidioso e poco persistente lo rende quindi ideale anche per l'utilizzo in condomini o zone densamente abitate.



APPLICAZIONE

Fissaggio parti di pavimentazione parzialmente distaccate

Carteggiare la vecchia finitura con una carta a grana grossa al fine di allargare le fughe e permettere una più facile penetrazione del primer. Versare **XYLOBLOCK™** sul parquet ed aiutarne la penetrazione nelle fessure per mezzo di una spatola americana (consigliata AC7610), al fine di riempire tutti i vuoti sottostanti al pavimento. Battere la superficie del parquet per migliorare il bagnamento del primer su tutto il legno sottostante. Dopo 24 ore si può procedere alla normale levigatura e successiva finitura.

Fissaggio di singoli elementi scricchiolanti

Praticare un foro da 4 mm e, con l'aiuto di una siringa, iniettare il prodotto preceduto da alcune gocce d'acqua per accelerare la reazione di espansione e indurimento. Posizionare un peso sugli elementi interessati per evitare rigonfiamenti. Dopo l'indurimento levigare e stuccare la parte interessata prima di procedere alla verniciatura.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +30°C, con umidità relativa fra 30% e 75%.
- In caso di basse temperature e ambienti con bassa umidità ambientale i tempi di indurimento si potrebbero allungare.
- Nel caso si necessiti l'applicazione di una seconda mano di prodotto attendere almeno 6 ore e, entro 12 ore, applicare nuovamente **XYLOBLOCK™** mediante la stessa procedura.
- Non superare mai le 12 ore di intervallo tra una mano e l'altra. Nel caso avvenga, eseguire un'accurata carteggiatura prima di applicare la mano successiva.
- Il prodotto è pronto all'uso, una sua eventuale diluizione ridurrebbe di molto il potere di fissaggio.
- Conservare le confezioni ermeticamente chiuse.
- Non reintrodurre nella latta il prodotto avanzato dall'applicazione.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido trasparente incolore
Viscosità	23°F4 ± 2°F4
Peso specifico	1.14
Applicazione seconda mano dopo/entro	6/12 ore
Carteggiabilità dopo	24 ore
Pedonabilità dopo	24 ore
Indurimento completo	48 ore
Resa media per mano	5-10 m²/lt
Pulizia attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO

Solo per uso professionale!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.