

BHC™

Primer Silanico monocomponente

- ✓ Impermeabilizzazione sottofondi con umidità residua fino al 7% in una sola mano
- ✓ Specifico per sottofondi assorbenti
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Compatibile con tutte le colle Carver bicomponenti Epossipoliuretaniche, monocomponenti MS

Cod. SO7590

Primer monocomponente silanico a bassa percezione odorosa per l'impermeabilizzazione (umidità residua fino al 7%) di massetti cementizi assorbenti o in anidrite. **BHC™ è completamente esente da materie prime sospette cancerogene e nella parte di etichettatura relativa alla sicurezza non riporta la frase di rischio H351 (sospettato di provocare il cancro).** Pronto all'uso, non necessita di diluizione ed è sovrapponibile con tutte le colle Carver bicomponenti epossipoliuretaniche e monocomponenti MS. Il suo odore non fastidioso e poco persistente lo rende quindi ideale anche per l'utilizzo in condomini o zone densamente abitate.



APPLICAZIONE

VERIFICA DELLE SUPERFICI

Verificare che le superfici da trattare siano assorbenti, non presentino tracce di oli, grassi, vernici, cere o silicioni, né rilasci di sfarinamento o di parti non ancorate. È consigliabile eseguire un trattamento abrasivo con dischi abrasivi grana 16, dischi Carborundum, mole diamantate o spazzola d'acciaio e un'accurata pulizia della polvere prodotta. Per la riparazione di eventuali crepe, fessure o di rasature parziali prima di applicare BHC™ utilizzare LEVELTRIS (vedi la relativa scheda tecnica) o una malta sintetica a base di EPOPRIMER (vedere la relativa scheda tecnica).

- **IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOFONDI ASSORBENTI UMIDI (UMIDITÀ RESIDUA FINO AL 7%):** verificare l'idoneità delle superfici da trattare (vedi sopra). Agitare energicamente la confezione e successivamente applicare una mano uniforme di BHC a rullo o pennellessa. Per garantire una perfetta impermeabilizzazione, effettuare una risalita di almeno 5-10 cm. lungo i muri perimetrali, creando così una protezione a "vasca". Attendere almeno il giorno successivo (bisogna accertarsi che la superficie sia completamente asciutta) e procedere con la posa del parquet utilizzando le colle Carver bicomponenti epossipoliuretaniche e monocomponenti MS.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa fra +12°C e +30°C, con umidità relativa fra 10% e 75%.
- **BHC™** può essere applicato su superfici umide (max. 7%) ma non bagnate.
- Il prodotto, come gli altri primer presenti sul mercato, è idoneo al trattamento di massetti contenenti umidità residua della gettata, ma non al trattamento di superfici esposte ad umidità di risalita permanente.
- Per sottofondi difficili è sempre consigliabile fare una prova preliminare su una piccola parte della superficie, per verificare l'assorbimento del prodotto.
- **BHC™** non è idoneo su sottofondi non assorbenti.
- Prima dell'utilizzo di **BHC™** agitare sempre energicamente la confezione al fine di avere una perfetta omogeneizzazione di tutte le componenti al suo interno.
- Conservare le confezioni ermeticamente chiuse.
- **BHC™** non è utilizzabile insieme a della sabbia per la creazione di malte sintetiche.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido opalescente
Viscosità	12" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.810 ± 0.01
Massima umidità del massetto	7%
Pedonabilità dopo	24 ore
Incollaggio del parquet dopo l'evaporazione del solvente	1-7 giorni
Resa media per mano del prodotto non diluito	4-7 m ² /lt
Pulizia attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO

Solo per uso professionale!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.